ANTIMACCHIA PROTETTIVO EFFETTO BAGNATO
IDRO OLEOREPELLENTE PER MARMI, GRANITI E PIETRE

Bellinzoni INNOVATION SINCE 1937

Master Line

MADE IN ITALY

www.bellinzoni.com info@bellinzoni.com

# IDEA XC

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Impregnante antimacchia, a base solvente, idro oleorepellente, ad effetto traspirante e bagnato, contro la penetrazione di acqua, olio, grassi alimentari e umidità. Ha ottime prestazioni su materiale lucido, blocca la fuoriuscita di efflorescenze non crea film ed è resistente ai raggi UV, Ostacola la formazione di muffa evitando il ristagno dell'acqua, ad azione anti-efflorescenza e antigeliva.

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-agglomerato quarzo-agglomerato, pietre lucidabili, cemento.

## PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

| | |
|---|---|
| ASPETTO : | Liquido |
| COLORE: | Trasparente |
| ODORE | Caratteristico |
| PESO SPECIFICO 20°C: | 0,85 +/- 0,05 |
| SOLUBILITA': | Insolubile |
| PH: | N.D. |
| STOCCAGGIO A 20°C: | 24 mesi nell'imballo originale. |

## ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere e macchie che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione.
**Applicazione a mano**: stendere sul materiale il prodotto utilizzando un pennello, rullo, panno asciutto, vello spandicera o mop. Lasciare agire il prodotto per tre-cinque minuti dopodiché, se dovuta, applicare la seconda mano incrociata, rimuovere l'eventuale eccesso di prodotto entro 15 minuti utilizzando un panno o microfibra.
**Applicazione airless**: utilizzare un erogatore a spruzzo a bassa pressione, ad una distanza di 20-25 cm dalla superficie e avendo cura di tamponare eventuali colature. Lasciare asciugare il prodotto all'aria.
Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente prima di applicare il prodotto. Conservando il prodotto nell'imballo originale. Effettuerà un test prima dell'uso.

## CONSIGLI

Si consiglia di applicare il prodotto, sulla superficie completamente asciutta,sino a completa saturazione della pietra. Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto 2 volte a distanza di 1 ore dalla prima applicazione. Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore, la completa polimerizzazione avverrà dopo 7 giorni. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta.

## RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

15/25 $m^2$. Nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento 10/15 $m^2$

## CONFEZIONE

| CODICE | CONTENUTO | PZ CARTONE |
|---|---|---|
| 071CXC000250 | 250 ml | 12 |
| 071CXC001 | 1lt | 6 |
| 071CXC005 | 5 lt | 2 |
| 071CXC030 | 25 lt | 1 |

**ATTENZIONE**: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

Rev. 01-2024

Il presente documento sostituisce ed annulla i precedenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono risultate da accurati test ed esperienze eseguite nei nostri laboratori e da ritenersi attendibili; dato però il gran numero di fattori ambientali che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. I marchi ed i loghi sono di esclusiva proprietà di Bellinzoni srl, la copia o la modifica in toto o in parte di quanto contenuto nel presente documento è vietata, esonera la società Bellinzoni da qualsiasi responsabilità e sarà perseguita a norma di legge.