

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Impregnante antimacchia, a base solvente, idro oleorepellente, con tecnologia nanometrica, ad effetto traspirante ed extra scurente, specifico per pietre assorbenti nere e scure, intensifica il colore naturale della pietra, permette di mascherare i graffi, i difetti e le imperfezioni della pietra. Contro la penetrazione dell'acqua, dell'olio, grassi alimentari e dell'umidità. Ha ottime prestazioni su materiale lucido, blocca la fuoriuscita di efflorescenze non crea film ed è resistente ai raggi UV, Ostacola la formazione di muffa evitando il ristagno dell'acqua, ad azione anti-efflorescenza e antigeliva. Senza PFAS - Formulato senza l'aggiunta di Pfas.

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-agglomerato, pietre, cemento e cotto.

## PRORIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Trasparente
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	0,85 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILITÀ:	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



## ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere e macchie che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione.

**Applicazione a mano:** stendere sul materiale utilizzando un pennello, rullo, panno asciutto, vello spandicera o mop.

Lasciare agire il prodotto per tre-cinque minuti dopodiché applicare, se dovuta, la seconda mano incrociata, rimuovere l'eventuale eccesso di prodotto entro 15 minuti utilizzando un panno o microfibra.

**Applicazione airless:** utilizzare un erogatore a spruzzo a bassa pressione, ad una distanza di 20-25 cm dalla superficie e avendo cura di tamponare eventuali colature. Lasciare asciugare il prodotto all'aria. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore, la completa polimerizzazione avverrà dopo 7 giorni. Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente prima di applicare il prodotto. Conservando il prodotto nell'imballo originale effettuerà un test prima dell'uso.

## CONSIGLI

Si consiglia di applicare il prodotto, sulla superficie completamente asciutta, sino a completa saturazione della pietra. Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto 2 volte a distanza di 2 ore dalla prima applicazione. Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore, la completa polimerizzazione avverrà dopo 7 giorni. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta.

## RESA APPROXIMATIVA DEL PRODOTTO

15/25 m<sup>2</sup>. Nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento 10/15 m<sup>2</sup>

## CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
082CDARK00250	250 ml	12
082CDARK001	1lt	6
082CDARK005	5 lt	2
082CDARK025	25 lt	1

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non proteggere dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.