CIRE LIQUIDE POUR MARBRE, GRANIT, TERRAZZO, PIERRE RECONSTITUÉE ET TOUTES SURFACES POLISSABLES.

Bellinzoni
INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

PREPARATO LIQUIDO – CIRE LIQUIDE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cire liquide à base de solvant formulée pour le polissage et la mise en valeur du marbre, du granit, du terrazzo, des agglomérés et des matériaux composites afin d'obtenir une finition hydrofuge, longue durée, à haute brillance et effet miroir. L'application du produit rehausse et uniformise les couleurs naturelles du matériau, masquant d'éventuels défauts de celui-ci et faisant briller les surfaces difficiles telles que les nez de marche, les angles, les chants, les statues et les vases lorsque l'on utilise des méthodes traditionnelles. Aide à réduire l'adhésion de la poussière, de la saleté, des empreintes digitales et de l'humidité. Facile à appliquer et à lustrer, il restitue la brillance aux surfaces ternes sans laisser de résidus ni de films d'aspect plastique. Résultats rapides et immédiats grâce à sa formulation à évaporation rapide.

SURFACES D'APPLICATION

Marbres, granit, terrazzo, agglomérés et pierres naturelles polies. Pour usage intérieur et utilisation professionnelle dans la transformation de la pierre uniquement.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Liquide
COULEUR :	Transparent
DENSITÉ À 20 °C :	1,50 ≃
SOLUBILITÉ :	Insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT AU PRÉALABLE en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète du produit. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches et propres, exemptes de saleté, de poussière, de crasse, d'incrustations superficielles ou d'anciennes cires.

Application manuelle :

1. Sur une surface propre et sèche, appliquer manuellement à la main en étandant le produit (20 à 30 grammes) uniformément sur la zone à polir à l'aide d'un chiffon en coton propre.
2. Laisser le produit sécher complètement (environ 10 minutes selon la température ambiante) avant de polir ou de lustrer manuellement ou à la machine à l'aide d'un tampon en paille de fer fine jusqu'à l'obtention de la brillance souhaitée. Ne pas polir si le produit n'a pas encore séché complètement.

Application automatique (Polisseuse rotative portative) :Il est possible de lustrer le produit à l'aide d'une polisseuse rotative portative à basse vitesse (max. 2000 tr/min) munie d'un disque en laine douce ou d'un disque en nylon blanc.

RECOMMANDATIONS

Pour faciliter la pénétration du produit, nous suggérons de chauffer la surface à traiter avant l'application du produit. Le lustrage fondra et pénétrera mieux dans les pores. Plus le produit sèche longtemps sur la surface, meilleur est le résultat. S'il est appliqué sur des sols, la surface peut devenir glissante. La glissance peut diminuer au bout de quelques jours après le premier lavage. Ne pas appliquer sur des matériaux synthétiques tels que le linoléum, les plastiques, le caoutchouc et les stratifiés. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Avec 1 kg de produit sur du marbre et du granit polis (supérieur au grain 800), il est possible de polir : 25 - 30 m^2

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 750 ml, 4 L, 20 L.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.