

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Impregnante trasparente per la protezione di edifici e pietre contro la penetrazione di acqua, oli, grassi e umidità. Ottime prestazioni su pietre levigate e lucidate, permette la traspirazione di pietra; non consente la fuoriuscita delle efflorescenze dalla pietra, penetra in profondità, non cambia il colore originale della pietra. Non crea alcun film, dando una protezione molto efficace. Le prove effettuate in laboratori dimostrano resistenza ai raggi UV. La pietra trattata non cambia colore dopo una lunga esposizione ai raggi UV. AQ PROOF Ostacola la formazione di muffa evitando il ristagno dell'acqua. Formula EASY CLEAN, facilita la pulizia delle superfici.

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Granito, terrazzo, marmo-agglomerato quarzo-agglomerato, pietre lucidabili.

## PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Giallino chiaro
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	1,01 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	4,50+/- 0,50
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



## ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere e macchie che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione. **Applicazione:** pennello, rullo, vello spandicera, straccio. È consigliata, laddove sia possibile, l'applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione del protettivo. Per l'impiego, applicare AQ PROOF con un pennello, esercitando una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità. Se necessario, applicare una seconda mano dopo i primi 15 minuti, togliere il prodotto in eccesso. È inoltre possibile applicare il protettivo utilizzando una pistola a spruzzo, spruzzando ad una distanza di 20-25 cm dalla superficie e avendo cura di tamponare eventuali colature. Lasciare asciugare il prodotto all'aria ed il materiale risulterà protetto. Nel caso dopo l'applicazione vi fossero eventuali eccedenze, procedere alla loro rimozione utilizzando uno straccio imbevuto di prodotto. Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento spegnere il riscaldamento e lasciare la pietra raffreddare completamente.

## CONSIGLI

Si consiglia di applicare il prodotto sino a completa saturazione della pietra. Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto 2 volte a distanza di 15 minuti dalla prima applicazione. Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso. Il materiale da trattare deve essere asciutto. Si sconsiglia l'applicazione del prodotto su marmi lucidi e materiali sensibili agli acidi. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 24 ore affinché avvenga la completa asciugatura. Calpestando dopo 3/5 ore. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi.

Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta

## RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la protezione di graniti con un litro di prodotto si possono trattare 15/25 m<sup>2</sup>. A seconda della tipologia e grado di finitura del materiale. Nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento con un litro di prodotto si possono trattare 10/15 m<sup>2</sup>.

## CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
086CAQPR001	1 lt	6
086CAQPR005	5 lt	4
086CAQPR005	25 lt	1

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.