

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto utilizzato per antichizzare e impermeabilizzare manufatti in marmo, granito e pietra. Oltre a donare al materiale un forte effetto bagnato, ANTIK assicura anche una protezione idro e oleorepellente e previene quindi la formazione di macchie di umidità. Conferisce inoltre al materiale un piacevole lucido satinato. Ideale su superfici sabbiate, acidate, bocciardate o fiammate, può essere utilizzato anche per ravvivare materiali spazzolati o con levigatura fine o lucida. Prove effettuate in laboratorio dimostrano la resistenza ai raggi UV del prodotto. Previene la formazione di muffe.

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, cemento, pietre calcaree, marmo-cemento, marmo-resina.

## PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Trasparente
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	0,96 +/- 0,05
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



## ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare dovrà essere ben pulita, asciutta e priva di polvere. Stendere ANTIK sul materiale utilizzando un pennello, un rullo, un panno asciutto, vello spandicera o un mop. È consigliata, laddove sia possibile, l'applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione del protettivo. Per l'impiego, applicare ANTIK con un pennello, esercitando una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità.

Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente. Non è necessario procedere alla lucidatura del materiale.

## CONSIGLI

Su materiali sabbiati, fiammati, bocciardati o taglio sega, si consiglia applicare il prodotto 2 volte a distanza di 1 ora dalla prima applicazione. Per materiali levigati o lucidi applicare una mano di prodotto prestando attenzione per non creare eccessi. Si rimanda in ogni caso all'applicatore la decisione di applicare una o due mani di prodotto. Nel caso in cui si voglia evitare che il materiale prenda l'aspetto lucido satinato, entro 24 ore frizionare la superficie con un panno imbevuto di prodotto per asportarne l'eccesso. Asciugare con panno o carta. Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso. Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto. Un altro sistema di applicazione, adatto per pezzi piccoli, può essere quello per immersione; è anche possibile servirsi di una spugna impregnata di prodotto e tamponare il materiale. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare fino a 24 ore affinché avvenga la completa polimerizzazione. Nel caso di trattamenti su statue, vasi o articoli di decoro all'esterno, prestare molta attenzione agli interstizi. Può essere utilizzato per il trattamento di materiale lapideo in ambienti interni o esterni. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

## RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Su marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800, con un lt. di prodotto si possono trattare 30/40 m<sup>2</sup>. Nel caso di pietre calcaree, arenarie, marmo/cemento lucidi o levigati oltre la grana 800 con un lt. di prodotto si possono trattare 10/15 m<sup>2</sup>.

## CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
065CANT001	1 lt	6

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.