Bellinzoni
INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

TECHNISCHES DATENBLATT

THASSOS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein ungesättigter Polyester-Kleber auf Zwei-Komponenten-Basis, der speziell für das Verkleben, Spachteln und Reparieren von weißen, kristallinen Marmorsorten wie Thassos, Makrana, Sivec, Bianco Lasa und Bianco Carrara entwickelt wurde. Die leicht zu mischende Rezeptur zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitbarkeit und ein geschmeidiges Auftragsverhalten aus; sie gewährleistet eine starke Haftung am Stein und füllt gleichzeitig Poren, Hohlräume, Abplatzungen sowie Oberflächenunebenheiten zuverlässig aus. Nach der Zugabe des Härters härtet das Produkt schnell zu einer dauerhaften Verbindung aus, die sich problemlos schleifen, maschinell bearbeiten und polieren lässt, um eine nahtlose Oberfläche zu erzielen. Die fortschrittliche Formulierung sorgt für eine erhöhte UV-Beständigkeit und damit für eine langfristige Stabilität. Der ausgehärtete Kleber ist zudem beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Reinigungsmittel und haushaltsübliche Lösungsmittel. Erhältlich in fester Konsistenz (spachtelbar).

ANWENDUNGSFLÄCHEN

Geeignet für Marmor und kristalline Materialien.
Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	Thixotrope
FARBE:	Weiß, kristallin
DICHTE BEI 20 °C:	1,10 ≃
WASSERLÖSLICHKEIT:	Unlöslich
LAGERUNG BEI 20 °C:	12 Monate in der Originalverpackung



GEBRAUCHSANWEISUNG

Testen Sie das Produkt stets zuerst gemäß den nachstehenden Anweisungen, bevor Sie mit der vollständigen Anwendung fortfahren. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen vollständig trocken und sauber sowie frei von Schmutz, Staub, Ablagerungen und oberflächlichen Verkrustungen sind.

Manuelle Anwendung:

1. Geben Sie 2 % des flüssigen Härters (Komponente B) zu Komponente A (Mischverhältnis 100:2 nach Gewicht) und vermischen Sie alles gründlich, bis eine glatte, homogene Paste entsteht.
2. Tragen Sie den gemischten Klebstoff mit einem Spachtel auf und achten Sie dabei auf einen gleichmäßigen Auftrag auf den zu verklebenden oder zu reparierenden Flächen. Pressen Sie die Teile fest zusammen oder füllen Sie die Hohlräume wie erforderlich auf.
3. Lassen Sie das Produkt vollständig aushärten, bevor Sie es schleifen, mechanisch bearbeiten oder polieren (nach ca. 2 Stunden). Die Aushärtezeit kann je nach Umgebungstemperatur, der Menge des verwendeten Härters und dem Volumen des gemischten Produkts variieren.

Hinweise: Klebstoff und Oberfläche können nach 2 Stunden poliert werden. Geben Sie nicht mehr als 2 % Pigment hinzu, um die Klebkraft nicht zu beeinträchtigen. Bewahren Sie das Produkt im Originalbehälter bzw. in der Originalverpackung auf. Reinigen Sie die Werkzeuge mit Aceton.

EMPFEHLUNGEN

Geben Sie nicht mehr als 2 % Härter hinzu, da ein Überschuss an Katalysator die mechanischen Eigenschaften, die Verarbeitungszeit und die Farbstabilität des Klebers beeinträchtigen kann. Mischen Sie jeweils nur kleine Mengen an. Geben Sie nicht verbrauchten Kleber nicht in die Dose zurück. Polyesterharze eignen sich für Außenanwendungen; allerdings kann das Produkt unter verschiedenen Witterungsbedingungen im Laufe der Zeit seine chemischen und mechanischen Eigenschaften verlieren. Bei Verwendung von weniger als 1 % Härter oder bei Verarbeitung unter kalten Bedingungen (unter 5 °C) verlangsamt sich der Aushärtungsprozess. Raum- und Umgebungstemperaturen sind bei der Verwendung von Spachtelmassen ein wichtiger Faktor. Die Produkteigenschaften können je nach Temperatur variieren. Lesen Sie vor der Anwendung das Produktetikett, das technische Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt vollständig durch.

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

VERPACKUNG

Erhältlich in folgenden Verpackungsgrößen: 750 ml

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Haftungsausschluss: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Endergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni übernimmt keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.