ADHESIVO DE POLIÉSTER PARA MÁRMOLES DE BASE CRISTALINA BLANCA

Bellinzoni INNOVATION SINCE 1937

Rev. 2026 / 1

FICHA TÉCNICA

THASSOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de masilla de poliéster insaturado bicomponente, formulado específicamente para unir, rellenar y reparar mármoles blancos cristalinos como Thassos, Makrana, Sivec, Bianco Lasa y Bianco Carrara. Su fórmula, fácil de mezclar, ofrece una excelente trabajabilidad y una aplicación suave, garantizando una fuerte adherencia a la piedra y rellenando eficazmente poros, cavidades, desconchados e imperfecciones superficiales. Una vez catalizado, el producto cura rápidamente formando una unión duradera que puede lijarse, mecanizarse y pulirse fácilmente para lograr un acabado uniforme e integrado. Su avanzada formulación asegura una mayor resistencia a los rayos UV, proporcionando una estabilidad superior a largo plazo. El adhesivo curado ofrece buena resistencia al agua, aceites, grasas, detergentes y disolventes domésticos comunes. Disponible en formulación sólida (consistencia de masilla).

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Indicado para mármoles y materiales cristalinos.

Uso en interiores y exteriores.

PROPRIETADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

APARIENCIA :	Tixotrópico
COLOR:	Cristalino blanco
DENSIDAD A 20 °C :	1,10 ≃
SOLUBILIDAD:	Insoluble
ALMACENAMIENTO A 20 °C :	12 meses en el envase original



CÓMO SE UTILIZA

PRUEBE SIEMPRE EL PRODUCTO PRIMERO siguiendo las indicaciones que figuran a continuación, antes de proceder a su aplicación completa. Asegúrese de que las superficies que se van a tratar estén totalmente limpias y libres de suciedad, polvo, grasa e incrustaciones superficiales.

Aplicación: Añada un 2 % del endurecedor líquido (Parte B) a la Parte A (proporción de mezcla 100:2 en peso) y mezcle bien hasta obtener una pasta suave y homogénea. Aplique la mezcla adhesiva con una espátula, asegurándose de cubrir uniformemente las superficies que se van a unir o reparar. Presione firmemente las piezas entre sí o rellene las cavidades según sea necesario.
Deje que el producto cure completamente antes de lijar, mecanizar o pulir (aproximadamente al cabo de 2 horas). El tiempo de curado puede variar en función de la temperatura ambiente, la cantidad de endurecedor utilizada y el volumen de la mezcla.

Notas: El adhesivo y la superficie se pueden pulir transcurridas 2 horas. No añada más de un 2 % de pigmento para evitar comprometer la fuerza de adhesión. Conserve el producto en su envase original. Limpie las herramientas con acetona.

.

RECOMENDACIONES

No supere el 2 % de endurecedor, ya que un exceso de catalizador puede afectar negativamente a las propiedades mecánicas, al tiempo de trabajo y a la estabilidad del color del adhesivo. Prepare pequeñas cantidades cada vez. No devuelva al envase el adhesivo no utilizado. Las resinas de poliéster pueden utilizarse en aplicaciones exteriores; sin embargo, debido a las distintas condiciones atmosféricas, el producto puede perder sus características químicas y mecánicas con el paso del tiempo. El uso de menos del 1 % de endurecedor o la aplicación del producto en condiciones de frío (por debajo de 5 °C) ralentizarán el proceso de endurecimiento. La temperatura ambiente y la del entorno son factores importantes al utilizar masillas. Las características del producto pueden variar en función de la temperatura. Antes de su uso, lea atentamente la etiqueta del producto, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad.

COBERTURA INDICADA

No disponible

EMBALAJE

Disponible en los siguientes paquetes: 750 ml.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATENCIÓN: Lea completamente la etiqueta del producto antes de usarlo. Conserve el producto en su envase original. No disperse el envase en el medio ambiente y deséchelo por separado de acuerdo con la normativa local. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Pruebe siempre el producto primero en una pequeña zona poco visible para verificar el resultado final y la compatibilidad con el material. El producto puede oscurecerse y alterar su color original en ciertos materiales. El producto no protege contra sustancias ácidas. Al usar el producto, utilice el equipo de protección individual (EPI) y la ropa adecuados, y lea completamente la ficha de datos de seguridad.

Descargo de responsabilidad: la presente información reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos indicados en este documento son el resultado de pruebas y experimentos realizados en nuestros laboratorios y por operadores confiables del sector de la piedra, y deben considerarse fiables. Sin embargo, debido a los numerosos factores externos que pueden influir en los resultados finales, las informaciones aquí presentadas no constituyen una garantía implícita ni formal. El usuario final asume la total responsabilidad del uso del producto, asegurándose de probarlo previamente y experimentar como medida preventiva para comprender sus características completas y definitivas. Bellinzoni se reserva el derecho de modificar cualquier información mencionada en este documento, en cualquier momento y sin previo aviso. Bellinzoni es el único propietario de todas las marcas comerciales y logotipos indicados en este documento, y copiarlos o modificarlos parcialmente sin autorización puede constituir una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Bellinzoni no se responsabilizará del uso indebido y aplicará las consecuencias legales vigentes.