


FICHE TECHNIQUE (FTQ)



MASTIQUE THASSOS

Code du Produit 009

Pag | 1

Mastique polyester pour pierre cristalline

Description du produit

Mastic de réparation stucage et collage de marbre et pierres de nature cristalline (Thassos, Sivec, Makrana, Bianco Carrara, Bianco Lasa). Le mastic pour marbre comble les petits et moyens endommagements des surfaces en marbre de manière durable. La formulation a été étudiée pour maintenir la couleur et le durcisseur liquide empêche le jaunissement.

Caractéristique chimiques

Aspect	Pâte solide
Couleur	blanche cristalline
Odeur	Caractéristique
Poids spécifique à 20° C	1,15 ± 0,05 environ
Solubilité in eau	Insoluble
pH	N.D.
Durée d'utilisation du mélange (Pot life)	10-12 minutes at 20°C/68°F
Catalysis	2% en poid en utilisant le catalyseur liquide fourni.
Stockage à 20°C	12 mois en emballages originaux

Instruction d'usage

La surface à mastiquer doit être exempte de toute trace de rouille, propre, sèche, exempte de graisse et poncée. Prendre la quantité de matériau nécessaire de l'emballage et la mélanger correctement avec la quantité de durcisseur correspondante. Appliquer le matériau mélangé à l'épaisseur souhaitée. Après 20 à 30 minutes, la surface mastiquée peut être percée, poncée, sciée, limée, peinte avec une sous-couche ou une peinture de finition. Le temps de séchage du mastic Thassos est plus longue que d'autres mastic polyester au fin de préserver la cristallinité. Le temps de durcissement varie en fonction de la quantité de produit mélangé, la température et de l'humidité à 20 ° C (68 ° F), il faut 4 heures pour sécher. La pierre peut être usiné après 6 heures.

Conseils pour l'application

- Nettoyer les outils utilisés pour l'application immédiatement après usage, éventuellement les rincer avec un diluant.
- Ne pas utiliser une quantité de catalyseur supérieure à 3% en poids
- Utiliser seulement le durcisseur liquide fourni avec le mastic. Ne pas utiliser autres durcisseurs.
- Ne pas remettre le matériau mélangé dans l'emballage.
- Ne pas utiliser sur matériels synthétiques lesquels il plastifie, linoléum et laminés.
- Avant de l'usage lire attentivement les recommandations imprimé sur l'étiquette/la boîte.

AVERTISSEMENT Toutes les données indiquées dans ce feuillet sont les résultats des tests et des expériences réalisées dans nos laboratoires et par des opérateurs fiables dans le secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. En raison des nombreux facteurs qui peuvent les influencer, les informations ici rapportés ne constituent pas des garanties implicites ou formels. L'utilisateur final assume la responsabilité dans l'utilisation du produit en veillant à expérimenter la caractéristique du produit comme mesure préventive.



FICHE TECHNIQUE (FTQ)

Surface d'application

Marbres et pierres cristalline.

Pag | II

Outils pour l'application



Sécurité

Au-delà à la bonne pratique du travail, nous prions consulter la fiche de données de sécurité et se conformer aux lois qui disciplinent la sûreté sur les endroits de travail.

Emballage

Code N°	Capacité	Pcs	Dimensions et poids carton	Carton per pallet (maritime)
009MNTHV01040	1,020 kg	9	cm 35x35x16 – kg 1,00	36

Les boites sont en acier (ACC) après l'usage ils être recyclé selon le règles en en matière de recyclage des déchets. Nos emballes sont homologués selon les directifs U.N. pour la sûreté du transport terrestre ADR et maritime (IMO), pour le transport par avion faire référence a la normatif IATA.

Pour d'autres renseignements concernant le transport lire la fiche de données de sécurité

Code douanier (H.S. code)

32.14.1010

Marque and Origine du produit

BELLINZONI ® est une marque déposée de la société Bellinzoni. La loi considère une marque comme une forme de propriété et de tout abus peut être persécutés par la loi. Bellinzoni S.r.l. déclare que le produit est fabriqué en Italie.