

DESCRIZIONE PRODOTTO

Impregnante antimacchia, a base solvente, idro oleorepellente, ad effetto traspirante, rinvivante e antichizzante, specifico per pietre con finitura non lucida: sabbiate, bocciardate, grezze, fiammate, levigate.

Contro la penetrazione dell'acqua, dell'olio, grassi alimentari e dell'umidità. Blocca la fuoriuscita di efflorescenze non crea film ed è resistente ai raggi UV, Ostacola la formazione di muffa evitando il ristagno dell'acqua, ad azione anti-efflorescenza e antigeliva.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmi, graniti e pietre non lucide.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Trasparente
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	0,93 +/- 0,05 g/cm ³
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	24 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere e macchie che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione.

Applicazione a mano: stendere il prodotto sul materiale utilizzando un pennello, rullo, panno asciutto, vello spandicera o mop. Nel caso di un eccesso di prodotto dovuto ad una applicazione troppo abbondante, è possibile rimuoverlo frizionando con un panno microfibra entro 30 - 60 minuti dall'applicazione. Per materiali molto porosi, o se si desidera intensificare ulteriormente il colore, procedere ad una seconda applicazione di IDEA STONAGER entro 1 - 2 ore dalla prima.

Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C. Nel caso di applicazione su pavimento con riscaldamento a pavimento, spegnere il riscaldamento e lasciare che la pietra si raffreddi completamente prima di applicare il prodotto. Conservando il prodotto nell'imballo originale effettuerà un test prima dell'uso.

CONSIGLI

Si consiglia di applicare il prodotto su una superficie completamente asciutta. Su materiali molto assorbenti si consiglia applicare il prodotto 2 volte a distanza di 2 ore dalla prima applicazione. Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua. Una volta trattato, il materiale lapideo deve essere lasciato asciugare per 48 ore, la completa polimerizzazione avverrà dopo 7 giorni. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta.

RESA APPROXIMATIVA DEL PRODOTTO

8/12 m² a seconda della tipologia e grado di finitura del materiale.

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
089CAGE00250	250 ml	12
089CAGE001	1lt	6
089CAGE005	5 lt	2
089CAGE025	25 lt	1

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può rinvivire alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non proteggere dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.