ADHÉSIF VINYLESTER POUR MARBRE, QUARTZ ET CÉRAMIQUE.

Rev. 2026 / 1

FICHE TECHNIQUE

EPOWER ADVANCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Adhésif à base de vinylester doté de fortes propriétés adhésives et d'une excellente résistance mécanique, indiqué pour les joints visibles et apparents, les stratifications et le collage des marbres, granits, quartz et céramiques. Formulation solide (type mastic pour application au couteau) ultra-avancée dotée d'une forte adhérence, le produit a été développé pour offrir de la polyvalence sur différentes surfaces où un résultat visible clair et translucide est important. Hautement indiqué pour les coupes à onglet à 45° et 90° ainsi que pour la stratification. Hautement recommandé pour les matériaux blancs et clairs. Utiliser 1 à 3 % de pâte BPO.

SURFACES D'APPLICATION

Marbres, pierres d'ingénierie, marbre/résine et céramiques.
Applications intérieures et extérieures.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Pâte souple thixotrope
COULEUR :	Translucide, blanchâtroïde
DENSITÉ À 20 °C :	1,05 ≃
SOLUBILITÉ :	Insoluble
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TESTER TOUJOURS LE PRODUIT EN PREMIER en suivant les indications ci-dessous avant de procéder à l'application complète du produit. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches et propres, exemptes de saleté, de poussière, de crasse et d'incrustations superficielles.

Application manuelle :

1. Ajouter 1 à 3 % de durcisseur en pâte Partie B (peroxyde de dibenzoyle) à la Partie A (rapport de mélange de 100:1-3 en poids) et mélanger soigneusement jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2. Appliquer l'adhésif mélangé à l'aide d'une spatule, en veillant à une couverture uniforme des surfaces à coller ou à réparer. Presser fermement les pièces ensemble ou remplir les cavités selon les besoins.

Laisser le produit durcir complètement avant de poncer, d'usiner ou de polir. À 20 °C, le temps de gélification approximatif est de 10 à 12 minutes. Le temps de durcissement peut varier en fonction de la température ambiante, de la quantité de durcisseur utilisée et du volume de produit mélangé.

RECOMMANDATIONS

Ajouter plus de 3 % de durcisseur peut provoquer une brûlure du produit ou un changement de couleur. Ne jamais ajouter de durcisseur à l'ensemble de la Partie A afin d'éviter un « effet de masse » qui accélère le durcissement du produit. Mélanger de petites quantités à la fois. L'adhésif peut être poli ou poncé après 2 heures. Moins de 1 % de durcisseur retardera le temps de gélification du produit. Il n'est pas recommandé de l'appliquer à des températures inférieures à 10 °C. Une fois mélangé, le temps de travail est de 10 à 12 minutes (à 20 °C). Le produit peut être manipulé 20 minutes après l'application. Les résines polyester peuvent être utilisées pour des applications extérieures ; cependant, soumises à différentes conditions atmosphériques, le produit peut perdre au fil du temps ses caractéristiques chimiques et mécaniques. La température ambiante et environnante est un facteur important lors de l'utilisation de mastics. Les caractéristiques du produit peuvent varier en fonction de la température. Avant utilisation, lire entièrement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Conserver le produit dans son récipient/emballage d'origine. Nettoyer les outils à l'aide d'acétone.

RENDEMENT INDIQUÉ

Non disponible

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 750 ml.

Company with quality system

info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avertissement : les présentes informations annulent et remplacent toutes les versions précédentes. Toutes les données indiquées dans ce document sont le résultat de tests et d'expériences réalisés dans nos laboratoires et par des professionnels du secteur de la pierre et doivent être considérées comme fiables. Cependant, en raison de nombreux facteurs externes et environnementaux susceptibles d'influencer les résultats finaux, les informations présentées ici ne constituent pas une garantie implicite ou formelle. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit, en s'assurant de le tester au préalable et de l'expérimenter à titre préventif afin d'en comprendre pleinement et définitivement les caractéristiques. Bellinzoni se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce document, à tout moment et sans préavis. Bellinzoni est l'unique propriétaire de toutes les marques et logos mentionnés dans ce document. Toute copie ou modification partielle sans autorisation peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle. Bellinzoni décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte et se conformera aux dispositions légales en vigueur.