

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mastice vinil-estere a due componenti di eccezionale resistenza e velocità d'esecuzione, indicato per l'incollaggio a vista, la laminazione e l'accoppiamento di marmi, graniti, quarzi e ceramiche. Epower Advance, di colore traslucido, ha una forte adesione, con un'estrema versatilità che lo rende applicabile su svariate superfici in cui la visibilità delle superfici incollate è importante. Ideale per incollaggi a 45° e 90° e sui materiali chiari. Utilizza 1-2% BPO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Polimerizzazione rapida
- Traslucido
- Elevato potere adesivo
- Asciuga in modo trasparente

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, quarzo agglomerato, ceramiche.

PRORPIETA' CHIMICO - FISICHE

ASPETTO :	Pasta morbida tixotropica.
COLORE:	Trasparente, giallastra
NATURA DELLA MISCELA:	Vinyl estere
PESO SPECIFICO 20°C:	1.05 ÷ 1.15 g/cm ³
RAPPORTO DI MISCELAZIONE:	100:1-3%
GEL TIME:	10'00" ÷ 12'00"
COMPLETA POLIMERIZZAZIONE:	Dopo due ore
STOCCAGGIO A 20°C:	12 mesi nell'imballo originale.



ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di procedere con l'applicazione completa del prodotto, effettuare SEMPRE un test del prodotto seguendo le indicazioni riportate di seguito. Assicurarsi che le superfici da trattare siano completamente asciutte e pulite, prive di sporco, polvere, sporcizia e incrostazioni superficiali. Coprire e proteggere tutte le aree circostanti prima di procedere all'applicazione.

1. Prelevare la quantità in peso necessaria di parte A e aggiungere il 1-3% di indurente della parte B (100:1-3%) e mescolare accuratamente in modo da ottenere una massa omogenea.
2. Applicare uniformemente con una spatola il prodotto miscelato sul substrato da incollare o da riempire.

CONSIGLI

L'utilizzo di catalizzatore superiore al 3% può provocare una variazione di colore. Non catalizzare mai un intero barattolo di mastice in una volta per evitare l'effetto massa che accelera l'indurimento del prodotto. Le resine poliesteri possono essere utilizzate all'esterno, a causa però di numerosi fattori (umidità, escursioni termiche, cicli di gelo disgelo) possono perdere le loro caratteristiche chimico meccaniche. Si consiglia pertanto di utilizzare sistemi di fissaggio idonei. Il prodotto può essere lucidato dopo due ore. L'utilizzo di catalizzatore inferiore all'1% e/o le basse temperature (sotto i 10°C) ritarda la catalisi del prodotto. La temperatura è una variabile molto importante nell'utilizzo di prodotti termoindurenti come il mastice vinil estere; essa agisce in maniera inversamente proporzionale all'indurimento del prodotto. Per maggiori informazioni verificare la scheda tecnica del catalizzatore. Il prodotto dopo essere stato mescolato con il catalizzatore, può essere lavorato per un periodo massimo compreso tra 10 e 12 minuti (22°C). Il materiale stuccato può essere movimentato dopo 20 minuti dalla stuccatura. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

TABELLA COLORI



Trasparente, giallastra

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non proteggere dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.