

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto speciale per ravvivare il colore di marmi, graniti lucidi pavimentazioni in graniglia e seminati. Porosil ravviva il colore dei materiali lapidei eliminando le magrosità e le "ragnatele" e ne omogeneizza il colore ed il lucido. La composizione chimica del prodotto conferisce al materiale trattato proprietà idrorepellenti ed antistatiche. Porosil ha una buona resistenza ai raggi U.V. e alle intemperie.

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito lucidi, graniglia e seminati.

## PROPRIETA' CHIMICHE - FISICHE

ASPETTO :	Liquido
COLORE:	Trasparente
ODORE	Caratteristico
PESO SPECIFICO 20°C:	0,78 ± 0,05 g/m <sup>3</sup>
SOLUBILITA':	Insolubile
PH:	N.D.
STOCCAGGIO A 20°C:	12 mesi nell'imballo originale.



## ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie da trattare deve essere pulita, priva di polvere, macchie e muffe che potrebbero essere fissate dal prodotto rendendone difficile la rimozione.

### Applicazione in automatico su lastre, marmette, filagne:

Utilizzare POROSIL con macchina dosatrice (tipo inceratrice) facendo cadere gocce di prodotto o mediante nebulizzazione sulle lastre e quindi procedere alla distribuzione del prodotto omogeneamente utilizzando le teste equipaggiate con spazzole distributrici e quindi lucidatrici. A fine linea il prodotto risulta asciutto e quindi le lastre possono essere stoccate nella tradizionale posizione verticale.

### Applicazione manuale su lastre, marmette, filagne:

Lasciare cadere POROSIL a gocce sulle lastre disposte su piano orizzontale, stendere il prodotto uniformemente utilizzando un tampone di carta o un panno pulito e bianco; dopo 30-60 secondi "tirare" il prodotto con carta asciutta. Il manufatto può essere rilavorato e movimentato subito dopo l'applicazione senza compromettere il risultato finale. Il consolidamento del materiale avviene dopo 4 - 5 giorni dal trattamento.

### Applicazione a pavimento:

Lasciare cadere sul pavimento alcune gocce di POROSIL, stendere il prodotto uniformemente con un panno bianco in cotone o con carta assorbente, dopo qualche secondo procedere alla lucidatura con un panno pulito o con lucidatrice equipaggiata con cuffia di panno. Si consiglia trattare il pavimento per linee di circa 50 cm per una lunghezza di 200 cm affinché la lavorazione avvenga con maggiore comodità.

POROSIL può essere pigmentato utilizzando gli speciali pigmenti "POROCOLOR" per intensificare il colore dei materiali. Per maggiori informazioni consigliamo visionare la scheda tecnica dei coloranti POROCOLOR.

## CONSIGLI

Il prodotto è pronto all'uso, non effettuare alcuna diluizione. Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa; Nel caso di applicazioni all'esterno, il manufatto dovrà essere protetto dalla pioggia per almeno 24 ore. Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta.

## RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Per la lucidatura di marmi e graniti lucidi o levigati oltre la grana 800 con 1 lt di prodotto si possono trattare 20/30 m<sup>2</sup>

## CONFEZIONE E COLORI DISPONIBILI

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
049CPORO001	1 lt	4
049CPORO025	25 lt	1
049CPORO200	200 lt	1

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non protegge dall'azione degli acidi. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.